

SAUMAVAAHTO PROFESSIONAL

Tuotekuvas

Nopeasti kovettuva saumavaahto levitettäväksi pistoolilla.

I-komponenttinen kosteuden vaikutuksesta kovettuva polyuretaanivaaho, joka levitettäessä laajenee voimakkaasti ja muodostaa puolikovan täytevaahdon.

Valmiissa vaahdossa on pääasiassa suljettuja soluja ja se toimii erinomaisena lämmön- ja ääneneristeenä. Vaahto kovettuu nopeasti ilman tai ympäröivän materiaalin kosteuden vaikutuksesta. Kevyt pintakosteus saa aikaan suuremman vaahdotilavuuden ja nopeamman kovettumisen.

RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA M1.

Käyttöalue

Bostik Saumavaahto 4020 on tarkoitettu tiivistämiseen ja eristämiseen taloissa, veneissä, asuntovaunuissa jne. kamin/seinän, seinän/lattian, katon väliin sekä putkiläpivienteihin. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin, mutta ei polyeteeniin eikä silikoniin. Vältä rasvaisia ja pölyisiä pintoja.

Työohje

1. Ravista vaahtopakkausta ennenkuin kiinnität sen pistooliin. Ruuvaa pakkaus kevyesti kiinni, niin että se saavuttaa pistoolin pidikkeen. Paina kevyesti liipaisinta, niin että pistooli täyttyy vaahdolla.

2. Ravista pakkausta ennen vaahdon levittämistä ja säädä vaahdon määrä pistoolin takaosassa olevan säätöruuvien avulla. Täytä saumasta n. 40%. Tarvittaessa liika leikataan pois vaahdon kovetuttua.

Työsuojaus

Tuote on terveydelle vaarallista. Käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai hengityksensuojainta tyyppi A2. Noudata isosyanaatteja koskevia ohjeita. Painepakkaus, ei saa käyttää eikä tyhjänäkään säilyttää yli +50° C lämpötilassa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Teknisiä tietoja

Ominaisuudet

Tyyppi

Väri

Koostumus

Kovettuminen

Työlämpötila

Puhdistus

Sallittu saumanliike

Lämmönkestokyky

Vanhenemisenkesto

Suljettujen solujen määrä

Vedenkesto

Lämmönjohtamiskyky

Vesihöyrynläpäisevyys

Paloluokitus

Ponnekaasu

Varastointiaika

I-komponenttinen polyuretaanivaaho

Beige

Vaahto

Pintakuiva n. 20 min. kuluttua, työstettävissä n. 30 min. kuluttua ja täysin kovettunut n. 45 min. kuluttua (20 mm vaahtoraita 60% SK,+20° C). Vapaasti vaahdoten + 20° C lämpötilassa ja 60% SK pakkauksesta tulee n. 25 l.

Pakkauksen lämpötilan pitää olla + 20° C. Työlämpötilan vähintään +5° C, korkeintaan +30° C.

Pistooli puhdistetaan Bostik 4030 PU-puhdistusnesteellä. Tuore vaahto poistetaan asetonilla. Kuivunut vaahto puhdistetaan mekaanisesti.

±5%

-40...+100° C (lyhytaikaisesti +130° C saakka)

Erittäin hyvä. Valmis vaahto ei kestä UV-säteilyä ja se on suojattava auringonpaisteelta

N. 70%

0,15 tilavuus-% DIN 53428

0,04 kcl/mh° C DIN 52612

N. 70 g/m²/vrk

B3 (DIN 4102)

Butaani/propaani

12 kk. Valmistuspäivä ja parasta ennen päiväys on pakkauksen pohjassa